



FICHA TECNICA

Vedante Acrílico de Siliconizado

1. Descrição do Produto

O Vedante Acrílico Siliconizado Selsil é um vedante acrílico monocomponente a base de dispersão o qual está reforçada com emulsão de silicone.

2. Propriedades

- Fácil aplicação.
- Forma uma camada repelente permanente de água depois da cura.
- Resistente a air condições, permanece elástico por um longo período de tempo depois da cura..
- Pintavel, não contem óleo e não afeta a superfície sobre a qual ele é aplicado.

3. Informações Técnicas

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Base Química: | Acrílico |
| • Gravidade Específica: | 1,20 • } 0,03 g/cm ³ (DIN 53479) |
| • Aderência por tempo livre: | 2 – 3 horas (25oC e 50% de U.R.) |
| • Taxa De Cura: | 2 mm/24 horas (25oC e 50% de U.R.) |
| • Ph: | 7,5 - 9 |
| • Resistência a Ruptura por Tração: | ≥0,55 Mpa (ASTM D 412 C) |
| • Alongamento Na Ruptura: | ≥400% (ASTM D 412 C) |
| • Alongamento de modulo a 100%: | >0,2 Mpa (ASTM D 412 C) |

4. Detalhes da Aplicação

- *Temperatura de Aplicação:* -5 °C a +35 °C
- *Resistência à Temperatura:* -20 °C a +80 °C

A superfície de aplicação deve ser sólida e deve estar limpa, seca e livre de poeira, óleo e graxa.

Padrão de Vedante Acrílico Selsil e usado para:

- *Preencher juntas entre elemento de construção pre-fabricado.*
- *Montar entalhe de madeira, PVC, ferro e alumínio.*
- *Junção de peças de pedra, madeira, concreto, reboco etijolo, etc.*
- *Selagem de moldura de janela e porta para alvenaria.*

5. Embalagem

Cartuchos de 310 ml (310 ml x 25 por caixa).

Baldes de 25 e 300 kg.

6. Cores

Branco, Preto, Cinza e Transparente (leitoso)

7. Vida Útil

Armazenar o produto em um local arejado e seco.

A Vida Útil é de 12 meses em temperaturas entre +5°C e +25°C.

8. Atenção

Mantenha longe do alcance de crianças.

Evite contato com a pele e os olhos.

Evite o congelamento.

9. Saúde e Segurança

Para mais informações e orientação quanto ao manuseio, armazenamento e descarte seguro de produtos químicos, os usuários devem consultar a Ficha de Dados de Segurança do Material mais recente contendo dados físicos, ecológicos e toxicológicos bem como outros dados relacionados à segurança.

APHOX DO BRASIL COM. IMPORT E EXPORT LTDA

RUA COLUMBUS Nº171 VILA LEOPOLDINA CEP: 05304-010 SÃO PAULO – SP
TEL: 11 3831 6005

www.aphox.com.br